

# DAPRO® DF 7079

## 水性消泡剂

### 产品特征

组成	疏水二氧化硅与矿物油的混合物
外观	灰白或黄白色不透明乳液
比重	0.84 - 0.90
粘度	2100 cp (Brookfield)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

### 应用领域

- 建筑涂料用消泡剂

### 主要特性

- DAPRO DF 7079 为一不含 VOC 的水性建筑涂料用消泡剂。DAPRO DF 7079 可作为在涂料及漆料中于研磨和调漆阶段的消泡剂，能赋予极佳的泡沫控制。在低添加量下，对于哑光和高光泽涂料能提供特别有效地快速破泡的性能。

### 使用方法

DAPRO DF 7079 与涂料配方能展现极佳的相容性。添加在研磨或调漆阶段，于充足的剪切条件下，可提供适当的分散性以避免表面缺陷的产生。建议以阶段性逐步加量的测试方法来确定最适添加量。

### 添加量

对全量添加 0.3 - 1.0 %。

使用前请先试验最适添加量。

### 操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

### 储存条件

使用前请先搅拌均匀。

在一般条件下放置于密封罐内能储存至少 24 个月。

储存环境为 10 - 38 °C ( 50 - 100 °F )。

低温时外观可能结冻，请放置于室温下待熔融，搅拌均匀后使用。

请依据当地的工业卫生和安全规范操作使用。

### 有效期

DAPRO DF 7079 自生产日起，保质期限为 2 年。

### 品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

#### North America

Elementis  
469 Old Trenton Road  
East Windsor  
NJ 08512, USA  
Tel.: +1 609 443 2500  
Fax: +1 609 443 2422

#### Europe

Elementis UK Ltd.  
c/o Elementis GmbH  
Stolberger Strasse 370  
50933 Cologne, Germany  
Tel.: +49 221 2923 2066  
Fax: +49 221 2923 2011

#### Asia

德谦(上海)化学有限公司  
上海市松江工业区联阳路 99 号  
邮编 201613  
Tel.: +86 21 5774 0348  
Fax: +86 21 5774 3563